


調定番号 17-1712  
平成30年3月30日

秋田県大仙市長野字新山92番地1  
高三建設株式会社 様

秋田県秋田市新屋町字砂奴寄4番地の11  
一般財団法人秋田県建設・工業技術センター  
工業材料試験センター  
理事長 石 黒



## 試 験 報 告 書

調定番号17-1712でご依頼のありました試験の結果を次のとおり報告します。  
なお、1. 試料の名称、2. 産地又は製造者名、4. 工事名等、は依頼者の資料によります。

- |             |                       |
|-------------|-----------------------|
| 1. 試料名称     | C-80                  |
| 搬入日         | 平成30年2月23日            |
| サンプリング      | 依頼者が持ち込んだ状態のまま試験実施    |
| 2. 産地又は製造者名 | 高三建設株式会社 仙北市角館町八割内山地内 |
| 3. 試験依頼日    | 平成30年2月23日            |
| 4. 工事名等     | —                     |
| 5. 試験項目     | 骨材のふるい分け試験            |

6. 試験結果 別紙のとおり

7. 報告書発行責任者 技術管理者 佐藤 愁子

(備考)  
なし

本試験報告書は、原本を複写したもので  
原本と相違ないことを証明します。

秋田県大仙市長野字新山92番地1  
Takamitu株式会社  
代表取締役 高橋 篤美



依頼者 高三建設株式会社

試料名 C-80


試験日 平成30年3月14日 室温 20 °C

試験者 熊谷 洋子

試験方法 JIS A 1102

試料総質量	16755 g				
ふるい目の呼び寸法	累加残留試料質量 (g)	残留試料質量 (g)	残留率 (%)	加算残留率 (%)	通過質量百分率 (%)
106 (mm)	0	0	0	0	100
75	0	0	0	0	100
63	1007	1007	6	6	94
53	3260	2253	13	19	81
37.5	6084	2824	17	36	64
31.5	-	-	-	-	-
26.5	-	-	-	-	-
19	9009	2925	17	53	47
16	-	-	-	-	-
9.5	-	-	-	-	-
4.75	14252	5243	32	85	15
2.36	15199	947	6	91	9
1.18	-	-	-	-	-
600 (μm)	-	-	-	-	-
300	-	-	-	-	-
150	-	-	-	-	-
75	-	-	-	-	-
以下	16755	1556	9	100	0

骨材のふるい分け試験(粒径加積曲線図)



備考 なし