


調定番号 16-1718  
平成 29 年 3 月 31 日

秋田県大仙市長野字新山 92 番地 1  
高三建設株式会社 様

秋田県秋田市新屋町字砂奴寄 4 番地の 11  
一般財団法人  
秋田県建設・工業技術センター  
理事長 石 黒



## 試 験 報 告 書

調定番号 16-1718 でご依頼のありました試験の結果を次のとおり報告します。  
なお、1. 試料の名称、2. 産地又は製造者名、4. 工事名等、は依頼者の資料によります。

- |             |                       |
|-------------|-----------------------|
| 1. 試料名称     | C-80                  |
| 搬入日         | 平成 29 年 2 月 21 日      |
| サンプリング      | 依頼者が持ち込んだ状態のまま試験実施    |
| 2. 産地又は製造者名 | 高三建設株式会社 仙北市角館町八割内山地内 |
| 3. 試験依頼日    | 平成 29 年 2 月 21 日      |
| 4. 工事名等     | —                     |
| 5. 試験項目     | 骨材のふるい分け試験            |

6. 試験結果 別紙のとおり

本試験報告書は、原本を複写したもので  
原本と相違ないことを証明します。

7. 報告書発行責任者 技術管理者 佐藤 愁子

秋田県大仙市長野字新山 92 番地 1  
高三建設株式会社  
代表取締役 高橋 篤美

(備考)  
なし

依頼者 高三建設株式会社

試料名 C-80


試験日 平成29年3月21日 室温 19℃

試験者 熊谷 洋子

試験方法 JIS A 1102

試料総質量	16372 g				
ふるい目の呼び寸法	累加残留試料質量 (g)	残留試料質量 (g)	残留率 (%)	加算残留率 (%)	通過質量百分率 (%)
106 (mm)	0	0	0	0	100
75	1381	1381	8	8	92
63	4212	2831	17	25	75
53	6389	2177	13	38	62
37.5	6773	384	2	40	60
31.5	-	-	-	-	-
26.5	-	-	-	-	-
19	8570	1797	11	51	49
16	-	-	-	-	-
9.5	-	-	-	-	-
4.75	13253	4683	30	81	19
2.36	14510	1257	8	89	11
1.18	-	-	-	-	-
600 (μm)	-	-	-	-	-
300	-	-	-	-	-
150	-	-	-	-	-
75	-	-	-	-	-
以下	16372	1862	11	100	0

骨材のふるい分け試験 (粒径加積曲線図)



備考  
なし