


調定番号17-1714
平成30年3月30日

秋田県大仙市長野字新山92番地1
高三建設株式会社 様

秋田県秋田市新屋町字砂奴寄4番地の11
一般財団法人秋田県建設・工業技術センター
工業材料試験センター

理事長 石 黒



試 験 報 告 書

調定番号17-1714でご依頼のありました試験の結果を次のとおり報告します。
なお、1. 試料の名称、2. 産地又は製造者名、4. 工事名等、は依頼者の資料によります。

1. 試 料 名 称 : RC-80(セメコン1:砕石1)
搬 入 日 : 平成30年2月23日
サンプリング : 依頼者が持ち込んだ状態のまま試験実施
2. 産 地 又 は 製造者名 : 高三建設株式会社 砕石 仙北市角館町八割内山地内
3. 試 験 依 頼 日 : 平成30年2月23日
4. 工 事 名 等 : ー
5. 試 験 項 目 : 骨材のふるい分け試験

6. 試 験 結 果 : 別紙のとおり

本試験報告書は、原本を複写したもので
原本と相違ないことを証明します。


7. 報告書発行責任者 : 技術管理者 佐藤 悠子

秋田県大仙市長野字新山92番地1
高三建設株式会社
代表取締役 高橋 篤美

(備考)
なし

調定番号 17-1714		骨材のふるい分け試験				2 / 2
依頼者	高三建設株式会社					
試料名	RC-80(セメコン1:砕石1)					
試験日	平成30年3月14日		室温 20℃			
試験者	熊谷 洋子					
試験方法	JIS A 1102					
試料総質量	16809 g					
ふるい目の呼び寸法	累加残留試料質量 (g)	残留試料質量 (g)	残留率 (%)	加算残留率 (%)	通過質量百分率 (%)	
106 (mm)	0	0	0	0	100	
75	1764	1764	10	10	90	
63	3521	1757	10	20	80	
53	4782	1261	8	28	72	
37.5	7943	3161	19	47	53	
31.5	-	-	-	-	-	
26.5	-	-	-	-	-	
19	13428	5485	34	81	19	
16	-	-	-	-	-	
9.5	-	-	-	-	-	
4.75	16030	2602	15	96	4	
2.36	16229	199	1	97	3	
1.18	-	-	-	-	-	
600 (μm)	-	-	-	-	-	
300	-	-	-	-	-	
150	-	-	-	-	-	
75	-	-	-	-	-	
以下	16809	580	3	100	0	

骨材のふるい分け試験(粒径加積曲線図)



備考
なし